

## Подбор состава для товарного бетона с использованием Stachement 2481,757 на гравии

Состав		Количество материала в 1м <sup>3</sup> [кг]	
		1	2
ЩЦ 500 Д0	Турецкий	500	500
Песок 0-1,5	Тольятти	570	570
Щебень 5-20 (гравий)	Казань	920	920
Общая вода (в т.ч. и добавки)		198,8	198,8
Вода затворения		<b>195,0</b>	<b>195,0</b>
Пластификатор	Stachement 2481	5,00	
	Stachement 757		5,00
Общий расчетный вес 1 м <sup>3</sup> [кг]		2190	2190

Предполагаемые параметры бетонной смеси		1	2
Водоцементное отношение		0,398	0,398
Дозировка пластификатора, %		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

Свойства бетонной смеси		1	2
Температура бетонной смеси после замеса [°C]		17,0	16,3
Распływ [мм]	5 мин	745	740

Средняя прочность бетона при сжатии [МПа]		1	2
1 сутки		<b>23,8</b>	<b>21,9</b>
2 сутки		35,7	32,1
7 сутки		46,8	47,3
28 сутки		<b>54,4</b>	<b>49,3</b>